

# コンクリート強度試験成績書

北海道夕張郡長沼町西12線南6番  
有限会社 北海道ウォール  
TEL 0123-88-0434

令和4年度実施

工事 名称	ウォールスペーサーブロック/SSスペーサー
----------	-----------------------

打込箇所

呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法による記号	セメントの種類による記号
	普通	40	18	15	N

指定事項

採取 月日	試験 月日	材令 (日)	番号	スランプ (cm)	空気量 (%)	温度 (°C)	質量 (kg)	最大荷重 (kN)	強度 (N/mm <sup>2</sup> )	平均強度 (N/mm <sup>2</sup> )	摘要
10 ・ 4	10 ・ 11	7	1	18	4.5	18	3.54	352	44.8	44.9	
			2				3.58	354	45.1		
			3				3.56	351	44.7		
10 ・ 4	10 ・ 18	14	4	18	4.5	18	3.62	397	50.5	51.3	
			5				3.58	405	51.6		
			6				3.57	408	51.9		

## 備考

高性能AE減水剤使用

担当者

笹浪 憲治