コンクリート強度試験成績書

北海道夕張郡長沼町西12線南6番
有限会社　北海道ウォール
TEL 0123-88-0434

令和 8年度実施

工事名称	「ゼロカーボンスペーサーブロック」 ・ウオールスペーサーブロック（ゼロカーボン対応）・ゼロカーボンサイコロスペーサーブロック ・クリップウォールスペーサー
打込箇所	

呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法による記号	セメントの種類による記号
	普通	40	18	15	N
指定事項					

採取月日	試験月日	材令（日）	番号	スランプ（cm）	空気量（%）	温度（℃）	質量（kg）	最大荷重（kN）	強度（N/mm2）	平均強度（N/mm2）	摘要
10	10		1				3.65	410	52.2		
・	・	7	2	18	4.5	15	3.67	415	52.8	53.0	
9	16		3				3.63	425	54.1		
10	10		4				3.62	446	56.8		
・	・	14	5	18	4.5	15	3.62	470	59.8	57.2	
9	23		6				3.63	432	55.0		

備考

高性能AE減水剤使用

担当者	笹浪　憲治