

年 月 日 (承認願・承諾願)

試験成績表

スチールバリア

- タイプI 水性
 W100 水性
 タイプII 溶剤性

殿

 有限会社
北海道ウオール

〒069-1482

北海道夕張郡長沼町西12線南6番地

TEL (0123) 88-0434

FAX (0123) 88-0464


平成 26 年 9 月 5 日

製品検査成績表

日本化学塗料

神奈川県綾瀬市上土

電話：0467-79-571



| | |
|----|-------------|
| 品名 | スチールバリアタイプⅡ |
|----|-------------|

| | | | |
|-------|-----------------|-------|-----------------|
| 製造番号 | NBDP3005 | | |
| 製造年月日 | 平成 26 年 3 月 4 日 | 検査年月日 | 平成 26 年 3 月 4 日 |
| 製造数量 | 15kg×40 缶 | | |



| 検査項目 | 検査成績 | 製品規格 |
|----------------|------|--------|
| 外観 | 合格 | 褐色微濁 |
| 稠度 (25℃) FC#4 | 11 秒 | 9~13 秒 |
| 総合判定 | 合格 | |
| 備考：品質保証期限 1 年間 | | |

無塗装鉄筋に対する最大付着応力度の割合 (%)

| | 最大付着応力度の割合 (%) | 土木学会規準 |
|-------------|----------------|--------|
| スチールバリアタイプⅡ | 95% | 85%以上 |

試験方法：JSCE-E 516-2003 「エポキシ樹脂塗装鉄筋の付着強度試験方法」に準拠