

コンクリート強度試験成績書

北海道夕張郡長沼町西12線南6番

有限会社 北海道ウォール

TEL 0123-88-0434

令和 7年度実施

工事 名称		「ゼロカーボンスペーサーブロック」 ・ウォールスペーサーブロック(ゼロカーボン対応)・ゼロカーボンサイコロスペーサーブロック ・クリップウォールスペーサー									
打込箇所											
呼び方		コンクリートの 種類による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法 による記号		セメントの種類 による記号				
		普通	40	18	15		N				
指定 事項											
採取 月日	試験 月日	材令 (日)	番号	スランプ (cm)	空気量 (%)	温度 (℃)	質量 (kg)	最大荷重 (kN)	強度 (N/mm ²)	平均強度 (N/mm ²)	摘要
4 ・ 17	4 ・ 24	7	1	18	4.5	15	3.63	330	42.0	42.2	
			2				3.65	328	41.8		
			3				3.64	337	42.9		
4 ・ 17	5 ・ 1	14	4	18	4.5	15	3.62	426	54.2	53.5	
			5				3.62	416	53.0		
			6				3.59	418	53.2		
備考 高性能AE減水剤使用											
								担当者	笹浪 憲治		