

コンクリート強度試験成績書

北海道夕張郡長沼町西12線南6番
有限会社 北海道ウォール
TEL 0123-88-0434

令和 7年度実施

工事 名称		「ゼロカーボンスペーサーブロック」 ・ウォールスペーサーブロック(ゼロカーボン対応)・ゼロカーボンサイコロスペーサーブロック ・クリップウォールスペーサー									
打込箇所											
呼び方		コンクリートの 種類による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法 による記号	セメントの種類 による記号					
		普通	40	18	15	N					
指定 事項											
採取 月日	試験 月日	材令 (日)	番号	スランプ (cm)	空気量 (%)	温度 (℃)	質量 (kg)	最大荷重 (kN)	強度 (N/mm2)	平均強度 (N/mm2)	摘要
10 ・ 8	10 ・ 15	7	1	18	4.5	15	3.56	287	36.5	39.5	
			2				3.56	324	41.3		
			3				3.57	320	40.7		
10 ・ 8	10 ・ 22	14	4	18	4.5	15	3.53	330	42.0	44.7	
			5				3.57	366	46.6		
			6				3.54	357	45.5		
備考 高性能AE減水剤使用											
								担当者	笹浪 憲治		