(承認願・承諾願)

令和 年 月 日

試験成績表

ゼロカーボンサイコロスペーサーブロック ウォールスペーサーブロック (ゼロカーボン対応)

殿

が、熱北海道ウォール

〒069-1482 北海道夕張郡長沼町西12線南6番地 TEL (0123) 88-0434 FAX (0123) 88-0464



事業者番号 0115800542

弊社が運営する授産施設に通所する利用者と共同で製品の製造をしています。 本商品は授産品です。


コンクリート強度試験成績書

北海道夕張郡長沼町西12線南6番 有限会社 北海道ウォール

笹浪 憲治

令和	7年度	宇施							1		. 7 に 海延 3-88-0434	!
I	. 1		ルスペー	-サーブロ	コック(ゼ	」 ロカーボン	ン対応)•{	ヹロカーボ	シサイコロ	スペーサー	ブロック
打込												
呼び方		コンクリートの 種類による記号			び強度	スランプ		粗骨材の最大寸法 による記号		セメントの種類 による記号		
		普通			40	18		15		N		
指定 事項										•		
	試験 月日	材令 (日)	番号	スランプ (cm)	空気量 (%)	温度 (°C)	質量 (kg)		最大荷重 (kN)	強度 (N/mm2)	平均強度 (N/mm2)	摘要
10	10		1				3.5	6	287	36.5		
	-	7	2	18	4.5	15	3.5	6	324	41.3	39.5	e e
8	15		3				3.5	7	320	40.7		
10	10		4				3.5	3	330	42.0		
-	-	14	5	18	4.5	15	3.5	7	366	46.6	44.7	
8	22		6				3.5	4	357	45.5		
												•
高性能AE減水剤使用												

ウォールスペーサーブロック(ゼロカーボン対応) 参考図



規格品 W50・W60・W65・W70・W80 (D10~D25) W90・W100・W110・W120・W130・W140・W150 (D10~D32)

ン・・・OKKOIDOをWOLL WY.Spispi. (M/M 類北海道ウォール

TEL 0123-88-0434 FAX 0123-88-0464

詳しくは、ホームページをご覧下さい。 http://www.h-wall.jp/

e-mail info@h-wall.jp

ゼロカーボンサイコロ コンクリートブロック

サイズ表	(A	×	В	× C)
	40	×	50 >	< 60
	45	×	45 >	45
	50	×	50 >	< 50
	55	×	55 >	< 55
	60	×	60 >	< 60
	65	×	65 >	< 65
	70	×	70 >	< 80
	70	×	80 >	< 90
イメージ画像	70	×	70 >	< 100
	70	×	70 >	< 110
С	70	×	70 >	< 120
B	100	×	100 >	< 130
A	100	×	100 >	< 140
	100	×	100 >	< 150
	100	×	100 >	< 160
	100	×	100 >	< 170
	100	×	100 >	< 180
	100	×	100 >	< 190
	100	×	100 >	< 200

コンクリート強度 40N/mm²以上 * 別紙試験成績表参照