

年 月 日 (承認願・承諾願)

試験成績表

スチールバリア

- ☒ タイプⅠ 水性
- ☐ W 100 水性
- ☐ タイプⅡ 溶剤性

殿



有限会社

北海道ウオール

〒069-1482

北海道夕張郡長沼町西12線南6番地

TEL (0123) 88-0434

FAX (0123) 88-0464

平成 23 年 6 月 7 日

製品検査成績表

日本化学塗料株式会社
神奈川県綾瀬市上土棚北 4-10-43
電話 : 0467-79-5711



品 名	スチールバリアタイプ 1

製造番号	NDAH9740		
製造年月日	平成 23 年 5 月 6 日	検査年月日	平成 23 年 5 月 6 日
製造数量	16kg×40 缶		

		白水
--	--	----

検査項目	検査成績	製 品 規 格
外 観	合 格	淡黄色微濁
p h	7.0	8.0～9.0
総合判定	合 格	
備考		

無塗装鉄筋に対する最大付着応力度の割合 (%)

	最大付着応力度の割合 (%)	土木学会基準
スチールバリアタイプ I	101%	85%以上

試験方法 : JSCE-E 516-2003 「エポキシ樹脂塗装鉄筋の付着強度試験方法」に準拠